



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

DURA habarcs gyorskötésű habarcs

Tulajdonságok

A DURA (elsősorban +10°C fölötti hőmérsékleten alkalmazható elsősorban vízszintes önterülő technológiával) és DURA-T (téli, -5 °C és +10 °C közötti hőmérsékleten is alkalmazható, valamint függőleges üregkitöltésre) beagyazó habarcs különleges minőségű cement kötőanyagot; tűziszárított pormentes homok adalékanyagot; valamint kötőgyorsító, folyósító, tapadásfokozó adalékszereket tartalmazó, kloridmentes száraz keverék, amelyet víz hozzáadásával lehet frisshabarccsá keverni. A frisshabarcs képlékeny konzisztenciájú.

Alkalmazási terület

A DURA és DURA-T habarcs 1,5-40 mm vastagságban szerelési hézagok kitöltésére használható. Alkalmask többek között csatorna fedlapok szintbeállítására és rögzítésére.

Feldolgozás

Az alapfelületről a sérült, laza betonrészeket, a tapadást rontó port, olajat, zsírt és más szennyeződések el kell távolítani, és a tiszta alapfelületet mattnedves állapotig előnedvesíteni.

A szárazhabarcsot az előírt vízmennyiséggel kényszerkeverőgépben vagy fúrógépbe fogott kis fordulatszámú keverőszárral kell csomómentes frisshabarccsá keverni. A DURA-T habarcs megkeveréséhez alacsony hőmérsékleten +40 °C hőmérsékletű meleg vizet kell használni. A keverési idő kb. 2-3 perc, ezután az anyagot 15 percen belül kell felhordani az előkészített felületre.

Az anyagot utólagosan vízzel vagy más anyagokkal összekeverni tilos!

Műszaki jellemzők

Külső:	szürke színű szemcsés porkeverék
Maximális szemcseméret:	0-1,0 mm
Keverővíz igény:	15-16 tömeg % (3,75-4,0 liter/25 kg porhabarcs)
Frisshabarcs konzisztencia:	képlékeny
Bedolgozhatósági idő:	max. 20 perc
Kötésidő:	min. 20 perc
Testsűrűség:	cca. 1800 kg/m ³
Nyomószilárdság, 1 óras	min. 2 N/ mm ²
36 óras	min. 13 N/ mm ²
28 napos:	min. 40 N/ mm ²
Tapadószilárdság, 28 napos:	min. 0,88 N/mm ²
Kiadósság:	11-12 liter frisshabarcs/25 kg porhabarcsból

Feldolgozási hőmérséklet

A levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C és +30°C között, DURA-T esetén -5°C és +10°C között

Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, nedvességtől védett helyen a gyártástól számított 6 hónapon át.

Szállítás

25 kg-os többretegű papírzsákban

Tanúsítvány: A termék a megfelel az MSZ EN 1504-3 szabvány követelményeinek, a TLI Zrt. 2095-CPR-003-1/2008 sz. Tanúsítványa alapján a CE-jelzet feltüntetésére jogosult.

Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzéköteles. Cementtartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.



Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113 Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: Tököl – Airport Ipari Park, tel.:06-30-201-1305,24/489-204

E-mail: posta@technowato.hu Weboldal: www.technowato.hu



**MAGYAR
TERMÉK
MADE IN
HUNGARY**



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élővízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.

Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kööttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Kiállítás dátuma: 2012. június



Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113 Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: Tököl – Airport Ipari Park, tel.:06-30-201-1305,24/489-204

E-mail: posta@technowato.hu Weboldal: www.technowato.hu



**MAGYAR
TERMÉK
MADE IN
HUNGARY**