



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

KESTON DUR-2 üreg- és hézagkitöltő anyag

Tulajdonságok

A KESTON DUR-2 cement kötőanyagot, puzzolános kiegészítő kötőanyagokat, finomszemcsés kvarchomokot, és különleges adalékszereket tartalmazó szárazhabarcs, melyet víz hozzáadásával kell friss habarccsá keverni. Az üregekbe vagy hézagokba bedolgozott frisshabarcs jól tapad az alapfelületekhez, és csak igen kis zsugorodással szilárdul.

Alkalmazási terület

A KESTON DUR-2 habarcs olyan üregek, szerkezeteken belüli és szerkezetek közötti hézagok kitöltésére alkalmas, ahol a jó hézagzárás mellett nem elsődlegesek a nagy szilárdsági követelmények.

Feldolgozás

A szárazhabarcsot teljes zsákonként, kényszerkeverőgépből, legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel összekeverni. A homogén frisshabarcsot megfelelő szivattyúval vagy kéziszerszámmal kell a bedolgozás helyére juttatni. A habarcs csak a nyitott, átjárható, egymással összefüggő üregeket és hézagokat tudja kitölteni.

Keveési arány: 1 zsák (25 kg) KESTON DUR-2: kb. 8,3 liter keverővíz

Feldolgozási hőmérséklet

A levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C és + 30 °C között legyen.
Az átlagostól eltérő hőmérsékletek módosítják a kötés és szilárdulás sebességét.

Műszaki jellemzők

Külső:	szürke színű, finomszemcsés porkeverék
Keverővíz igény:	kb. 33 tömeg%
Bedolgozhatósági idő:	max. 60 perc (+20 °C-on)
Frisshabarcs testsűrűség	1800 kg/m ³
Hajlító-húzószilárdság 7 napos	min. 2,0 N/mm ²
28 napos	min. 3,0 N/mm ²
Nyomószilárdság 7 napos	min. 8,0 N/mm ²
28 napos	min. 15,0 N/mm ²

Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, nedvességtől védett helyen, fa raklapon a gyártástól számított 6 hónapon át.

Szállítás

25 kg-os töbrétegű papírzsákban.

Rendelési jel

KESTON DUR-2

Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzéköteles. Cement és mészhidrát tartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradványát nem szabad csatornába, élő vízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmeléknek kell elhelyezni.

Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, köztéttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu

