



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

quick-mix AM-25 / AM 25 F horgonyrögzítő szárazhabarcs

Tulajdonságok

Összetétele: cement, homok és hatóságilag engedélyezett adalékszerek. Az AM-25F jól szivattyúzható, kloridmentes, rugalmas konzisztenciájú, alapozás nélkül azonnal tapad az alapfelülethez és horgonyzó elemhez, fej fölötti függőleges, fűrt lyukakban is.

Alkalmazási terület

Az AM-1000 bármely típusú tőcsavar, betonvas, valamint építőipari és bányászati horgonyzó elem erőzáró rögzítésére alkalmas, továbbá oldalfalak és szegélyek gépi felhordású stabilizálására.

Műszaki adatok: (+ 20 °C-on, 65% páratartalom mellett)

Szemcseméret AM 25 F: 0,6 mm

AM 25: 1,2 mm

Vízigény: 1 zsák (25 kg) porhabarcsához: cca 5,5 liter
(víz:por=0,21-0,22)

Nyomószilárdság (N/mm²): 24 órás min. 15
28 napos min. 40

Feldolgozási hőmérséklet: levegő és alapfelület min. + 5 °C

Tűzvédelmi (EURO) osztály: A1

Kiadósság: 1 kg porhabarcsból kb. 0,60 liter frisshabarcs lesz

Feldolgozás

A porhabarcsot teljes zsákonként, kényszerkeverőgépben legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel keverni, majd megfelelő szivattyúval, szállítótömlőn át a horgonylyukba tölteni. A lyuk kitöltése után azonnal be kell helyezni a horgonyzó elemet. Ügyelni kell arra, hogy a keverés és szivattyúzás alatt ne induljon be a kötés. Az átlagostól eltérő hőmérsékletek módosítják a kötés és szilárdulás sebességét.

Egészségügyi és biztonsági teendők

Veszélyes komponensek: portlandcement, kalciumhidroxid. Izgatja a szemet és a bőrfelületet. Bőrrel, szemmel való érintkezés kerülendő. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Bőrre jutva túlérzékenységet okozhat, gumikesztyű viselése kötelező. Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. A maradékot nem szabad a csatornába üríteni.

MEGJEGYZÉS

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon és a tudomány és gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kötöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Szállítás

25 kg-os háromrétegű papírzsákban

Tárolás

Száraz, hűvös raktárban, fa raklapon, lehetőleg eredeti csomagolásban kb. 12 hónap

Rendelési jel

AM-25 / AM 25F

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu