

## quick-mix SAN-EU egyrétegű szárító vakolat

### Tulajdonságok, alkalmazási terület:

Egyrétegű szulfátálló szárító vakolat nedvességgel és sóval átitatott falakra. Kül- és beltéri felhasználásra. Magas sómegkötő tulajdonságú. Víztaszító az áteresztőképesség csökkenése nélkül. Szemcsenagyság 0-1,2 mm.

### Felhasználás:

Rétegvastagság egy lépésben < 30 mm. A végső felület kialakításához filcezés alkalmazható. Feldolgozhatóság kb. 2 óra, kiadóság kb. 22 l/25 kg, anyagigény kb. 11 kg/m<sup>2</sup>/10 mm vastag réteghez.

### Feldolgozási hőmérséklet

A levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C és +30°C között.

### Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, nedvességtől védett helyen a gyártástól számított 6 hónapon át.

### Szállítás

25 kg-os többretegű papírzsákban

A vakolat megfelel a szárító vakolatok tulajdonságait meghatározó WTA 2-9-04 előírásnak.

### Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzőköteles. Cementtartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, élővízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.

### Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kööttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Kiállítás dátuma: 2018. június