



# TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

## quick-mix TZ 0 - Traszement Original 40 I ellenállóképes, kivirágzásmentes kötőanyag

### Tulajdonságok

A termék az MSZ EN 197 szerinti CEM IV./B-P32,5N jelű puccolán-portlandcement: kb. 40 % rajnai trasz-őrleményből és MSZ EN 197 szerinti CEM I.-32,5R jelű portlandcementből kevert kötőanyag. Vízzel keverve jó képlékenységgű, könnyen feldolgozható, szilárdulás után ellenállóképes, csökkenti a vele kevert habarcsok mészkivirágzását.

### Alkalmazási területek

A termék alkalmas bel- és kültérben falazó habarcsok, burkoló- ill. ágyazó habarcsok, fugázó habarcsok kötőanyagaként beton, terméskő, téglá, mészhomoktégla falazó elemekhez; természetes- és műkő, kerámia burkolóelemek fektetéséhez és fugázásához. Különösen előnyös érzékeny terméskő és kerámia burkolatoknál, ahol fokozott a mészkivirágzás veszélye.

### Feldolgozás

A habarcsok adalékanyaga folyamatos szemmegoszlású homok, homokos kavics vagy kőrlemény/zúzalék lehet az alkalmazási céltól függő szemnagyságban. A gyártó által javasolt kötőanyag: adalékanyag térfogatarányok alkalmazási területek szerint:

Alkalmazási terület	Traszement original 40 I (térfogatrész)	Adalékanyag (térfogatrész)
Falazóhabarcs	1	4
Fröcskölt alapozó	1	3
Alapvakolat	1	3-4
Falburkolat ágyazóhabarcs		
- beltérben	1	4-5
- kültérben	1	3-4
Fugahabarcs	1	2-3
Padlóburkolat ágyazóhabarcs		
- beltérben	1	4
- kültérben	1	3

A habarcskeverékeket kényszerkeverőgépből vagy fűrőgépből fogott, kis fordulatszámú keverőszárral kell elkészíteni. A vakoló és szintkiegénylítő habarcsokat földnedvesnél kissé nedvesebb, az ágyazó-, fugázó- és falazó habarcsokat képlékeny konzisztenciájúra kell keverni. Terméskő burkolatok fektetések a habarcsokhoz nem szabad meszet keverni! Feldolgozáskor a hőmérséklet +5°C és +30°C között lehet. A hagyományos kőműves módszerekkel bedolgozott habarcsokat a gyors kiszáradástól és a kedvezőtlen időjárási hatásoktól (pl. fagy, huzat, szél, csapóeső, erős napsugárzás) védeni kell, pl. fóliatakarással.

### Műszaki jellemzők

Jellemző	Mért adat
Külső:	homokszürke színű, finomszemcsés porkeverék
Halmazsűrűség:	kb. 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Kémhatás (1:10 vízzel):	pH 11,5-13,5
Feldolgozhatósági idő:	Kb. 1 óra
Kiszáradás:	25 kg/zsák

### Tárolás

Száraz, nedvességtől védett helyen, fa raktáron a gyártástól számított 6 hónap.

### Rendelési jel

TZ 0

### Egészség- és környezetvédelem

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Cementtartalma miatt nedvességgel/vízzel reagálva lúgos kémhatású. Emiatt feldolgozásakor a bőrfelület és a szem védelme szükséges. Érintkezés esetén vízzel alaposan le kell öblíteni. Ha szembe kerülne, azonnal orvoshoz kell fordulni.

### Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink illetve felhasználóink támogatására adunk, tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak, mégsem tekinthetők szerződéses jogalpnak, köztöttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

### Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: **Tököl – Airport Ipari Park**, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: [posta@technowato.hu](mailto:posta@technowato.hu), weboldal: [www.technowato.hu](http://www.technowato.hu)