



TECHNOWATO

Kereskedőház Építőipari Kft

VPI-Trass-HS

kitöltő és injektáló szárazhabarcs

Tulajdonságok

Nagy szulfátállóságú kötőanyagból, trasszból és ásványi töltőanyagokból álló szárazhabarcs keverék. Gyártása, minőségellenőrzése és szállítása megfelel a német DIN18557 szárazhabarcs szabványnak. A VPI-Trass-HS vízzel kevert frisshabarcsa kis viszkozitású, szivattyúzható, klórmentes; szilárdulás utáni építésfizikai jellemzői a természetes kőfalazatok tulajdonságaival összehangoltak.

Alkalmazási területek

A VPI-Trass-HS habarcs üregek kitöltésére, háttöltésre és injektálásra használható. Kiemelten alkalmas természetes kőfalazatok szilárdítására.

Műszaki jellemzők

(+20°C hőmérsékleten/65% relatív páratartalomnál)

Külső:	Szürke színű, finomszemcsés porkeverék
Keverővíz igény:	1 zsák (30 kg) szárazhabarcsához kb. 9 l víz (a szárazhabarcs 30 tömegszázaléka)
Duzzadás:	Kb. $\geq 0,1$ térfogat %
Kiadósság:	30 kg szárazhabarcsból kb. 21 l frisshabarcs

Feldolgozáskor a levegő és az alapfelület hőmérséklete legalább +5°C legyen.

Feldolgozás

A VPI-Trass-HS kitöltő és injektáló szárazhabarcsot teljes zsákonként kényszerkeverőgéppben legalább 3 percen át kell az előírt vízmennyiséggel frisshabarccsá keverni, majd megfelelő injektáló szivattyúval bedolgozni a kitöltésre váró üregekbe.

Kiszerezés

30 kg-os papírzsákban

Tárolás

Száraz és fagymentes raktárban fa raklapon kb. 6 hónapig tárolható

Egészségügyi és biztonsági teendők

A termék munkabiztonsági, környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásait a Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eszerint a szárazhabarcs nem minősül veszélyes terméknek, és nem jelzősköteles. Cementtartalma miatt azonban vízzel keverve erősen lúgos kémhatású, ezért feldolgozásakor védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. A bőrre jutott anyagot bő vízzel azonnal le kell mosni; a szembe került anyagot vízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.

Az anyag maradékát nem szabad csatornába, elő vízbe vagy a talajba üríteni, hanem vízzel keverés és megszilárdulás után építési törmelékként kell elhelyezni.

Megjegyzés

Ajánlásaink, melyeket vásárlóink, illetve felhasználóink támogatására adunk tapasztalatainkon a tudomány és a gyakorlat legújabb eredményein alapulnak. Mégsem tekinthetők szerződéses jogalapnak, kööttségnek. Minden esetben ajánlatos a felhasználandó anyagmennyiséget és a felhordás módját a helyi viszonyokhoz illően megválasztani, esetleg próbafelületet készíteni.

Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.

1113. Budapest, Róf u. 9-13., Telefon: 209-2490, Fax: 209-2489

Raktár: 2316 Tököl – Airport Ipari Park, Tel.: 06/24-489-204, 06-30-201-1305

E-mail: posta@technowato.hu, weboldal: www.technowato.hu